

<b>Plastservis</b>	<b>TECHNICKÝ LIST</b>	<b>TL 2311</b>
<b>PLASTSERVIS, a.s.</b> Zlín	<b>VUKOPREN 25</b>	Datum vydání: 2003-05 Datum revize: 2012-06

Kontaktní jednosložkové rozpouštědlové lepidlo pro vzájemné lepení nesavých materiálů (pryž, kovy – zvláště hliník a jeho slitiny, sklo, umakart, tvrdé plasty, PVC lišty a hrany).

### Složení

Roztok chloroprenového kaučuku v organických rozpouštědlech s obsahem přísad.

### Vlastnosti

Obsah sušiny	24,0 - 28,0 %
Výtoková doba Ford Ø 8 mm	25 - 45 s
Pevnost spoje * - počáteční	nestanovuje se
Pevnost spoje * - konečná	nestanovuje se

\*Pevnost v odlupování

### Návod na použití

Na očištěný a zdrsňený povrch materiálů se nanese rovnoměrná vrstva lepidla a ponechá se zaschnout 15-30 minut. Po této době se spojované materiály k sobě přitlačí, zaválečkují a případně zalisují po dobu 5-10 sekund tlakem 0,3-0,5 MPa. Nános lepidla na jeden či oba lepené materiály lze rovněž provádět 24 hodin až několik dnů předem. V tomto případě je však nutno před spojením dílců obnovit lepivost nánosů další vrstvou lepidla nebo tepelnou reaktivací např. pod IČ lampou zajišťující dosažení povrchové teploty 60-70°C.

Spotřeba lepidla je cca 250–350 g/m<sup>2</sup>.

Optimální teplota pro zpracování je 15-25°C.

### Ředidla

Pro ředění lepidla a umývání pracovních nástrojů je možno použít Vukosol A 13.

### Balení

Lepidlo se dodává v pozinkovaných sudech o obsahu 170 kg, v plechovkách o obsahu 3,5 ; 7 ; 15 kg nebo v maloobchodních baleních 500 a 1000 ml.

### Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném před mrazem při teplotě +10 až +30°C. Doba zpracovatelnosti lepidla je min. 12 měsíců od data výroby.

### Bezpečnost

Hořlavina I. třídy. Při skladování a manipulaci je nutno dodržovat ustanovení ČSN 650201. Podrobnější bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### Upozornění

*Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality našich výrobků.*